
## **3XA40**

## 微小切込み加工に適応したコーテッド CBN 材種


耐チッピング性に優れる CBN 母材と密着性に優れるコーティングにより、低切込み・低送り加工を含む断続加工で長寿命を実現。



## 低切込み加工

切込み ap = 0.03 mm, 20 分加工





**3XA40** 

コーテッド CBN (BXA20)



インサート : 2QP-CNGA120408 被削材 : SCM415 (58HRC) 切削速度 : Vc = 200 m/min



送り : f = 0.08 mm/rev 切込み : ap = 0.03 mm 切削油 : 湿式

## 標準切削条件

ISO	材種	加工領域	切削速度 Vc (m/min)	切込み ap (mm)	送り f (mm/rev)
H	BXA30	連続加工	160 (50 - 230)	0.1 (0.02 - 0.15)	0.1 (0.02 - 0.15)
	BXA40	弱断続加工	140 (50 - 200)	0.1 (0.02 - 0.4)	0.15 (0.02 - 0.25)